

SUORITUSTASOILMOITUS DoP

Koskee tuotetta:	CE-merkitty PE-LD höyrynsulkukalvo, sinertävä
Nimi / tarkenne:	Sauplast Blue
Valmistaja:	Sauplast Oy, Kankaanpäntie 14, 29810 SIIKAINEN
Käyttötarkoitus:	höyrynsulku- / suojaus- / tiivistyskalvo rakentamisessa
Mittausten suorittaja:	VTT Expert Services Oy, ESPOO
Mitat:	pituus 10/20/45/50 m, paksuus 0,20 mm, mitat ilmoitetaan pakkauksessa, neliöpaino 190 g, / testaus EN 1848-2, EN 1849-2, EN 1850-2
Vesitiiviys:	vesitiivis / testaus EN 1928 + EN 13984, 200 mm H ₂ O + methylene blue / 24 h
Vesihöyrynläpäisy:	ennen vanhennusta: $< 3 \times 10^{-12}$ kg/m ² sPa / testaus EN 1931, 23 °C, 0%/75% RH
Vesihöyrynläpäisy vanhennuksen (EN 1296) jälkeen:	$< 3 \times 10^{-12}$ kg/m ² sPa / testaus EN 1931, 23 °C, 0%/75% RH
Vetolujuus:	pituus- / poikkisuuntaan: 120 / 90 N/50 mm / testaus EN 12311-2, +23 °C, vetonopeus 100 mm/min.
Venymä:	pituus- / poikkisuuntaan: 500/600% / testaus EN 12311-2
Repäisylujuus:	pituus / poikkisuuntaan: 65 / 65 N / testaus EN 12310-1, 23 °C, vetonopeus 100 mm/min.

Siikaisissa 19.02.2024

Sauplast Oy



Niko Suhonen